



Cera SiveA

www.betonpas.com

چسب سنگ نما آنتیک CS-A

مخصوص نصب سنگ‌های نما و آنتیک بر روی سطوح خارجی ساختمان

شرح

Tile Sive A بر پایه پلیمرهای مصنوعی و پودرهای میکرونیزه معدنی و ترکیبات آببندکننده می‌باشد که دارای خواص چسبندگی بالایی به واسطه داشتن ترکیب شیمیایی منحصر به فرد آن است. این محصول به دلیل دارا بودن خاصیت ارتجاعی، دارای خواص بسیار بالایی است و در مقابل عوامل جوی به هیچ عنوان پوسته نمی‌شود و با دفع رطوبت باعث ایجاد چسبندگی قوی روی سطح مورد نظر می‌شود. از TS-A می‌توان برای چسباندن سنگ‌های نما، سنگ‌های آنتیک، در داخل و خارج از ساختمان استفاده نمود.

مصارف

- جهت چسباندن سنگ‌های نما و سنگ‌های آنتیک بر روی نمای درونی و بیرونی ساختمان
- زیباسازی بناهایی که سطوح بتنی یا سیمانی دارند
- مکان‌هایی که نیاز به وزن کمتر و سرعت اجرای بالاتر دارند
- سازه‌هایی که دارای کشش، انبساط و انقباض قابل توجهی است

مزایا

- پایداری، استحکام و دوام در برابر رطوبت، سرما و گرما پس از خشک شدن
- چسبندگی بسیار مناسب به مصالح ساختمانی
- کاربرد بسیار آسان
- کاهش بار مرده ساختمان

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت فیزیکی	خمیری
رنگ	سفید
وزن مخصوص gr/cm^3	1.55 ± 0.1
PH	7 ± 1



دستور العمل مصرف

سطح باید کاملاً مستحکم، غیر قابل دفرمگی و فاقد برآمدگی باشد. سطح پلاسترهای قدیمی باید در وضعیت خوبی بوده و عاری از روغن، آلودگی و گرد و غبار باشد.

در صورتی که سطح کار قبلاً پوشش دیگری از جمله رنگ داشته باشد، ابتدا باید رنگ را از دیوار جدا کرده و زیرسازی نمود.

جهت نصب روی کاشی یا بستی اول هر گونه چربی از روی سطوح کاشی پاک نموده و به وسیله تیشه مقداری از سطح قدیمی برداشته شود. به وسیله ماله یا کاردک شانه دار چسب به وسعت حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳ الی ۴ میلیمتر روی دیوار پهن نمائید. مصالح نصب شده بر روی دیوار بعد از ۴۸ ساعت به استحکام نهایی خود میرسند و بعد از این مدت می توان بندکشی را شروع نمود و به فاصله دو روز پس از بندکشی سطح مورد نظر قابل استفاد می باشد.

برای نصب با چسب باید حداقل ۶۰٪ پشت مصالح به چسب آغشته گردد. تمیز کردن دیوار اجرا شده با پارچه مرطوب یا اسفنج بعد از ۶ ساعت پس از چسباندن کاشی ها و خشک شدن نسبی خمیر امکان پذیر است و می توان بعد از گذشت چند ساعت این کار را با مقدار آب بیشتری انجام داد.

عملیات نصب نباید در هوای سرد و دمای زیر صفر صورت گیرد چرا که در صورت یخ زدگی قطرات، عدم چسبندگی کامل رخ خواهد داد.

ضمناً حتماً سطوح بتن، ملات های سیمانی و پلاسترها قبل از اجرای کاشی کاری کمی مرطوب باشند. اعمال یک لایه پرایمر به پشت کاشی هایی که جذب آب زیادی دارند و یا سرامیک هایی که ابعاد بزرگ و حداقل جذب آب دارند، پیشنهاد می گردد.

جهت تهیه پرایمر یک پیمانۀ TS-30، یک پیمانۀ چسب بتن آبنبدی و یک پیمانۀ آب مخلوط نمائید.

میزان مصرف

میزان مصرف بستگی به نوع زیر کار و چگونگی برجستگی های پشت کار داشته و به طور معمول برابر ۴ الی ۵ کیلوگرم برای هر متر مربع می باشد.

استاندارد

این محصول با استاندارد ISIRI 12492 و DIN EN 12004 و استاندارد ایران مطابقت دارد.

بسته بندی

Tile Sive A در سطل های ۵ و ۱۲ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می گردد.

نگهداری

به دور از رطوبت و گرمای شدید و نور مستقیم خورشید در دمای $5^{\circ}\text{C} +$ الی $35^{\circ}\text{C} +$ نگهداری گردد. مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

بهداشت و ایمنی

این محصول ماده ای بی خطر است. با این وجود بهتر است در هنگام مصرف از تماس با پوست و چشم جلوگیری شود و از دستکش و عینک استفاده گردد، در